


Komponenten

Estrichart: Zementestrich (CT)
 Trennlage/Untergrund: Trittschalldämmung mit Gewebefolie
 Wärmedämmung: EPS (Polystyrol)

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich (eingeschränkte Nutzung)
- Außenbereiche (überdacht)
- Kellerräume
- Nasszellen
- Sauna und Feuchträume



Systemvarianten:

System	Gesamthöhe	Estrichscheibe	Gesamthöhe Dämmung	Dämmungs-Lage(n)	Trittschalldämmung
SELECT CT Heat Silence 100	100 mm	60 mm	40 mm	20/0 mm	20 mm
SELECT CT Heat Silence 110	110 mm	60 mm	50 mm	30/0 mm	20 mm
SELECT CT Heat Silence 120	120 mm	60 mm	60 mm	40/0 mm	20 mm
SELECT CT Heat Silence 130	130 mm	60 mm	70 mm	50/0 mm	20 mm
SELECT CT Heat Silence 140	140 mm	60 mm	80 mm	50/0 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 150	150 mm	60 mm	90 mm	60/0 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 160	160 mm	60 mm	100 mm	70/0 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 170	170 mm	60 mm	110 mm	60/20 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 180	180 mm	60 mm	120 mm	60/30 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 190	190 mm	60 mm	130 mm	60/40 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 200	200 mm	60 mm	140 mm	60/50 mm	30 mm
SELECT CT Heat Silence 210	210 mm	60 mm	150 mm	60/60 mm	30 mm

Produkteigenschaften:

• DIN-gerechte Estrichscheibe in 60 mm Stärke / Festigkeitsklasse C25	• EPS-Dämmung (Polystyrol)
• schwimmende Verlegung, Maschinenglättung	• Wärmeleitgruppe (WLG): 035 / Druckfestigkeit: 100 kPa
• normaler Verschleißwiderstand, gute Griffigkeit	• EPS-Trittschalldämmung mit Gewebefolie (EPS T 4000 DES sm/Polystyrol)
• Aushärtung innerhalb von 28 Tagen*	

* bei entsprechender Temperatur und Belüftung

Besonderheiten:

Randdämmstreifen zur schallbrückenfreien Estrichverlegung und als Trennung zum Mauerwerk.

Optionen:

Einsatz von Beschleunigern zur Verkürzung der Aushärtungszeit (16–18/8–10/3–4 Tage); zusätzliche Bewehrung mit AKS-Matten, Glas- oder Stahlfasern (empfohlen bei Fliesenbelegung).

Bewährter, trittschalldämmter Zementestrich mit Fußbodenheizung in DIN-Qualität als preislich attraktives Einstiegsprodukt